

Briccola

COLLECTION





Briccola

FASCINO SENZA TEMPO

UN GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO ISPIRATO ALLE BRICCOLE VENEZIANE.

Il fascino del rovere eroso dalla salsedine e abitato da piccoli molluschi marini rendono questo legno unico, le imperfezioni presenti sulla superficie raccontano il passare del tempo e la sua trasformazione. Un legno caldo e accogliente declinato in cinque colorazioni naturali e in due formati 20,5x120,5 e 15x90, per dare personalità anche agli spazi più contemporanei garantendo una continuità tra indoor e outdoor.

Timeless charm
Un charme intemporel
Zeitloser Charme

Wood-effect porcelain stoneware inspired by venetian bricole (dolphin structures).

The charm of oak eroded by salt and inhabited by small sea molluscs make this wood unique; the imperfections on the surface reveal the passage of time and its transformation.

A warm and welcoming wood available in five natural colours and in two sizes, 20.5x120.5 and 15x90, to give personality even to the most contemporary spaces, guaranteeing continuity between interiors and exteriors.

Un gres cerame a effet bois inspire de la bricole venitienne.

Le charme du chêne érodé par le sel et habité par de petits mollusques marins rend ce bois unique, les imperfections de la surface racontent le passage du temps et sa transformation.

Un bois chaleureux et accueillant, décliné en cinq couleurs naturelles et en deux formats, 20,5x120,5 et 15x90, pour donner de la personnalité aux espaces les plus contemporains, en garantissant la continuité entre intérieur et extérieur.

Ein feinsteinzeug mit holzoptik, inspiriert von venezianischen dalben.

Der Charme der durch Salz erodierten und von kleinen Meeresmuscheln bewohnten Eiche macht dieses Holz einzigartig, die von Unvollkommenheiten auf der Oberfläche, vom Lauf der Zeit und ihrer Transformation erzählen.

Ein warmes und einladendes Holz in fünf natürlichen Farben und in zwei Größen 20,5x120,5 und 15x90, um selbst den modernsten Räumen Persönlichkeit zu verleihen und die Kontinuität zwischen Innen und Außen zu gewährleisten.





Pav_Briccola Grigio



Briccola

Gres in massa

R10 B - Grip R11 C

UNI EN 14411 - Annex G - B1a GL



20,5x120,5 cm
9 mm

Briccola

UNI EN 14411 - Annex G - B1a GL



GRIGIO
0398023 20,5x120,5



AVORIO
0398021 20,5x120,5



MIELE
0398022 20,5x120,5
0398025 20,5x120,5 Grip



NOCCIOLA
0398024 20,5x120,5
0398026 20,5x120,5 Grip



WENGÈ
0398027 20,5x120,5

Briccola

PEZZI SPECIALI /Special pieces / Pièces spéciales / Formteile	
6,5x120,5	
BATTISCOPA	
Pc. box	6
GRIGIO	0398042
AVORIO	0398040
MIELE	0398041
NOCCIOLA	0398043
WENGÈ	0398044
Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.	

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test B C	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test Class C2	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF) > 0,40 Dry >	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C3	0,40 Wet > 0,40 Dry > 0,40	> 0,42 Wet > 0,42 Wet
R11 GRIP			Wet	

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen							
SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons				PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			
pz.	mq	kg		box	mq	kg	± mm
20,5x120,5	6	1,44	29,5	36	51,84	1062	9

Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIa Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 _{fl}	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
Modulo di rottura Modul of ropture Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
		R ≥ 35 N/mm2	R ≥ 35 N/mm2
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-5	>0,80	>0,80
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-6	<175mm3	<175mm3
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-8	6,5x10-6/°C	6,5x10-6/°C
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis	EN ISO 10545-13	A	A
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		LA	LA
Resistenza alle macchie Resistance to stains		HA	HA
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	EN ISO 10545-14	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	DIN 51097	B	C
	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet